



ZIEGELWERK LIZZI

GMBH



Biotherm 30 N+F

Technische Daten

Abmessungen	30x25x23.8
Gewicht ca.	16,4 kg / Stk.
Ziegelfestigkeitsklasse	10 N/mm ²
Bedarf	16 Stk / m ²
Mörtelbedarf	16 l / m ²
Rechn. Flächenbezogene Masse unverputzt	272 kg/m ²

Wärmeschutz

U - Wert unverputzt	0,47 (0,61)
Lambda	0,203

Außenwand mit Thermomörtel gemauert. Fettgedruckter Wert - 1,50cm Kalk-Gipsputz (l=0,60) / 4,00cm hochwärmedämmender Putz (l=0,09), Klammerwert unverputzt

Schallschutz

Flächenbezogene Masse unverputzte Wand

272 kg /m ²	Thermomörtel
290 kg /m ²	Kalkzementmörtel
Schallschutz: Verputzte Biotherm 30cm Wand	56 dB

2 x 2cm KZM Putz
gemäß ÖN B 8115-4

Brandschutz

Brennbarkeitsklasse: (lt. Önorm B 3800 - 1)

A - nicht brennbar

Feuerwiderstandsklasse: (lt. Önorm EN 1996-1-2)

REI 90 einseitig mind. 10mm verputzt

Bauphysikalische Eigenschaften

Spezifische Wärmekapazität bei mittleren Bauverhältnissen

Ziegelmauerwerk unverputzt	c=0,92kJ/kgK
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (unverputzte Wand)	my = 5/10